

	ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ	TARİH SAYFA REV.NO	04.07.2006 01/01 ŞÜ.AK.164/00
ÜRÜN ADI	weber. min 200		
TANIMI	Çimento esaslı dış cepheler için dekoratif sonkat kaplama		
UYGULAMA ALANI	Çimento esaslı sonkat sıva üzerine ve/veya mantolama sistemleri üzerine dekoratif kaplama amaçlı kullanılır.		
REFERANS STANDARTLAR	TS 7847 / ETAG004/EN1062		
TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
RENK	Beyaz		
HARÇ YOĞUNLUĞU (g/cm3)*	1,8 - 1,9 (TY.AK.035)		
SİSTEMİN (ısı yalıtım sıvası +dekoratif kaplama) ISI YALITIM LEVHASINA YAPIŞMA MUKAVEMETİ			
Normal şartlar altında	min.0,08 N/mm2		
Su absorpsiyonu	<0,5 kg/m ² h ^{0,5}		
Su buharı geçirgenliği	Sd <0,1		
* Her üretimde standart olarak bakılır.Diğerleri şüpheli durumlarda kontrol edilir.			
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ			
KULLANILABİLME SÜRESİ	2 saat (TY.AK.068)		
SU MİKTARI*	25 kg weber.min 200/~ 6 lt su		
ORTAM SICAKLIĞI	+5°C ile +30°C arası		
AMBALAJ	25 kg'lık torbada(Palette toplam 64 adet,1600 kg)		
ONAYLAYAN Özden DEMİR	HAZIRLAYAN Meltem D.KÜÇÜK		