

weber.tex RFLEX+S



silikon katkılı süper elastik tekstürlü dış cephe kaplaması



>> Dış cephelerde ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygulanabilir.

>> Yüzeylere nefes aldırır.

>> Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

>> Su itme özelliği vardır.

>> Süper elastik yapısıyla kılcal çatlaklara karşı dayanıklıdır.



avantajları

weber.tex RFLEX+S

Ürün	Tüketim
weber.tex RFLEX+S	1-1,5 m ² / lt. (Astar kat dahil)
weber.prim saten	10-14 m ² / lt. (Tek kat için)

- **AMBALAJ**
Net 15lt.'lik kovada.
- **RENK**
120 adet.
- **UYGULAMA ALETLERİ**
Mercek ve posteki rulo.

- **RAF ÖMRÜ**
Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

■ tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, süper elastik, tekstürlü, silikon katkılı dış cephe kaplaması.

■ kullanım

> UYGULAMA ALANI

- Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

> UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Dış cepheler;
 - Çimento bazlı sıvalar,
 - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
 - Gazbeton (**weber.tec GB** uygulanmış).
- Eski yüzeyler,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ uygulama sınırı

- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

■ uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 6-24 saat arası.

■ performans

- Soyulma Mukavemeti:
Kuru Durumlarda: > 2,5 kgf
Islanma-Kuruma Sonucu: > 2 kgf
Donma-Çözülme Sonucu: > 2 kgf
- Su Emme Özelliği: < 0,5 kg. / (cm²h^{0,5})
- Ph: 8-9
- Su Buharı Geçirgenliği: > 0,5 m⁻¹

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

■ referans standartları

- TS 7847

■ öneriler

- Tonalite farklarından korunmak için her bir cephede aynı ŞARJ NUMARALI ve ÜRETİM TARİHLİ ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- Yağmur mevsiminde, yağmurlu günlerde veya uygulamadan sonra yağmur yağması halinde, dış cephe korunmalı veya uygulama yapılmamalıdır.
- Şiddetli rüzgarda veya çok sıcak günlerde direkt güneş altında çalışırken su ayarına dikkat edilmeli, seri çalışılmalı, büyük yüzeyler bantlarla bölümlere ayrılmalı veya uygulama yapılmamalıdır.
- Kesinlikle tuzlu su, kireç ve benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyler tek kat 1/1 (**weber.tex RFLEX+S** / su) oranında inceltirilmiş **weber.tex RFLEX+S** ile astarlanmalı ve **weber.tex RFLEX+S** uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.
- **weber.tec RM** ve **weber.tec saten** uygulanmış yüzeyler tek kat **weber.prim saten** ile inceltirmeden astarlanmalı, kuruduktan sonra tüm yüzeye tek kat 1/1 (**weber.tex RFLEX+S** / su) oranında inceltirilmiş **weber.tex RFLEX+S** astar olarak uygulanmalı ve en az 6 saat sonra **weber.tex RFLEX+S** uygulamasına geçilmelidir.

■ uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

weber.tex RFLEX+S kullanarak;

- Uzun ömürlü dış cepheler yaratılabilir.
- Eski boyalı dış cephelerde, uzun ömürlü yenileme yapılabilir.
- Eski kaplamayı kazımadan, yenileme yapılabilir.
- Doğal taş sıva veya hazır renkli sıva ile kaplı eski yüzeylerde yenileme yapılabilir.
- Seramik kaplı dış cephelerde, seramikleri sökmeden yenileme yapılabilir.

■ uygulama

Rüzgarlı ve sıcak havalarda kuruma çabuk olacağından geniş yüzeylerde ek yeri olmaması için, bina estetiği göz önünde bulundurularak bir etapta bitirilebilecek alanlar seçilmeli, bantlanmalı ve ara vermeden seri uygulama yapılmalıdır.



- **weber.tex RFLEX+S** homojen bir kıvamda gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.
- **weber.tex RFLEX+S** posteki rulo veya mercan rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.



- **weber.tex RFLEX+S**, henüz yaş iken mercan rulo ile yukarıdan aşağıya desen verilmelidir. Uygulamadan önce mercan rulo malzeme ile doyurulmalıdır. Desenin bozulmaması için, rulonun fazla dolu olmamasına ya da kurumamasına dikkat edilmelidir.



- Farklı bir desen için posteki rulo da kullanılabilir.
- **weber.tex RFLEX+S** sertleşmeden yapışkan bantlar dikkatlice sökülmelidir.



www.weber-markem.com

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Markem Yapı Kim.San.ve Tic.A.Ş.** sorumlu değildir.

www.weber-markem.com



dış cephe
uygulamaları