

weber.tex RLT



kalın tekstürlü dış cephe kaplaması



>> Dış cephelerde ısı yalıtım sistemleri üzerinde uygulanabilir.

>> Yüzeyle nefes aldırır.

>> Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

>> İnce sıva hatalarını kısmen örtme özelliği vardır.



avantajları

weber.tex RLT

Ürün	Tüketim
weber.tex RLT	2-3,5 kg. / m ²
weber.prim EG	150-200 gr. / m ² (Tek kat için)
weber.prim klasik	15-25 m ² / lt. (Tek kat için)
weber.prim saten	10-14 m ² / lt. (Tek kat için)

• AMBALAJ

Net 30 kg.'lık kovada.

• RENK

120 adet.

• UYGULAMA ALETLERİ

Delikli, mercan ve posteki rulo, plastik mala.

• RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

dış cephe uygulamaları

■ tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı kalın tekstürlü dış cephe kaplaması.

■ kullanım

> UYGULAMA ALANI

• Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

> UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Dış cepheler;
 - Çimento bazlı sıvalar,
 - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış),
 - Gazbeton (**weber.tec GB** uygulanmış).
- İç cepheler;
 - Dış cepheler için geçerli olan tüm yüzeyler,
 - Alçı sıva, alçı blok ve alçıpan yüzeyler,
 - Gazbeton (**weber.tec RM** uygulanmış).
- Eski yüzeyler,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ uygulama sınırı

- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

■ uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 6-24 saat arası.

■ performans

- Soyulma Mukavemeti:
 - Kuru Durumda: > 2,5 kgf
 - Islanma-Kuruma Sonucu: > 2 kgf
 - Donma-Çözülme Sonucu: > 2 kgf
- Su Emme Özelliği: < 0,5 kg. / (cm²h^{0.5})
- Ph: 8-9
- Su Buharı Geçirgenliği: > 0,5 m⁻¹

Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performans için geçerlidir. Şantiye ortamı farklılığından ötürü değerler değişebilir.

■ referans standartları

- TS 7847

■ öneriler

- Tonalite farklarından korunmak için her bir cephede aynı ŞARJ NUMARALI ve ÜRETİM TARİHLİ ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- Yağmur mevsiminde, yağmurlu günlerde veya uygulamadan sonra yağmur yağması halinde, dış cephe korunmalı veya uygulama yapılmamalıdır.
- Şiddetli rüzgarda veya çok sıcak günlerde direkt güneş altında çalışırken su ayarına dikkat edilmeli, seri çalışılmalı, büyük yüzeyler bantlarla bölümlere ayrılmalı veya uygulama yapılmamalıdır.
- Kesinlikle tuzlu su, kireç ve benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyler tek kat 1/1 (**weber.prim EG** / su) oranında inceltirilmiş **weber.prim EG** ile astarlanmalı ve **weber.tex RLT** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- **weber.tec RM** uygulanmış yüzeyler, **weber.prim saten** ile inceltirmeden tek kat olarak astarlanmalı, kuruduktan sonra (min 6 saat sonra), tüm yüzey 1/1 (**weber.prim EG** / su) oranında inceltirilmiş **weber.prim EG** ile tek kat astarlanmalı ve **weber.tex RLT** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- Alçı blok ve alçı sıvalı yüzeyler tek kat **weber.prim saten** ile inceltirmeden astarlanmalı ve **weber.tex RLT** uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.
- Alçıpan yüzeylerde, panel birleşim derzleri 1/5 (**weber.prim klasik** / su) oranında inceltirilmiş **weber.prim klasik** ile astarlanmalı, kuruduktan sonra tüm yüzeye tek kat 1/1 (**weber.prim EG** / su) oranında inceltirilmiş **weber.prim EG** uygulanmalı ve tamamen kuruduktan sonra **weber.tex RLT** uygulamasına geçilmelidir.
- Daha iyi sonuç için, uygulanacak **weber.tex RLT**'nin rengine uygun **weber.prim EG** seçilmelidir.

■ uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.



weber.tex RLT kullanarak;

- Uzun ömürlü dış cepheler yaratılabilir.
- Eski boyalı dış cephelerde, uzun ömürlü yenileme yapılabilir.
- Eski kaplamayı kazımadan, yenileme yapılabilir.
- Doğal taş sıva veya hazır renkli sıva ile kaplı eski yüzeylerde yenileme yapılabilir.
- Seramik kaplı dış cephelerde, seramikleri sökmeden yenileme yapılabilir.

> Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir; düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

> Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Saint Gobain Weber Markem Yapı Kim.San.ve Tic.A.Ş.** sorumlu değildir.



www.weber-markem.com

www.weber-markem.com

