

**ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ****TARİH**
SAYFA
REV.NO24.04.2007
01/01
ŞÜ.AK.071/06

ÜRÜN ADI	weber.tex RLX
TANIMI	Akrilik emülsiyon esaslı ince textürlü dış cephe kaplaması.
UYGULAMA ALANI	Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde kaplama malzemesi olarak kullanılır.
REFERANS STANDARTI	TS 7847 ŞUBAT 1990

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUNLUK(g/cm³)	1,78±0,02 (TY.AK.035)
UYGULAMA (DESEN,TEKSTÜR)*	Uygulama kıvamında olmalı,istenilen desen ve tekstürü vermelidir.
KATI%	76±1 (TY.AK.003)
RENK*	Standart renkler ve yapılabilen özel renkler.(TY.AK.072)
Viskozite (Spindle 2)	90-110
Ph*	8-9 (TY.AK.037)
SU EMME ÖZELLİĞİ	< 0,5 kg. / (cm ² h ^{0,5}) (TY.AK.053)
SOYULMA MUKAVEMETİ(kgf)	Kuru durumda>2,5 (TY.AK.050) Islanma-Kuruma sonucu>2 Donma-Çözülme sonucu>2
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	> 0,5 m ⁻¹ (TY.AK.051)

* Her üretimde standart olarak bakılır.Diğerleri şüpheli durumlarda kontrol edilir.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

KURUMA SÜRESİ	6-24 saat arası (20 °C ortam sıcaklığında.)
UYGULAMA SINIRI	Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz. Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
UYGULAMA ŞARTLARI	Ortam sıcaklığı:+5 °C ile +30 °C arası. Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
YÜZEY HAZIRLIĞI	Dış cephelerde,yüzeyler tek kat weber.prim EG ile astarlanmalı ve weber.tex RLX uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.İç cephelerde alçı blok ve alçı sıvalı yüzeyler için tek kat weber.prim saten astar ile inceltmeden astarlanmalı ve weber.tex RLX uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.
UYGULAMA ŞEKLİ	weber.tex RLX, homojen bir kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır.Posteki rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.Yaş iken mercan rulo ile yukarıdan aşağıya desen verilmelidir.
YARDIMCI MALZEMELER	Weber.prim klasik:Şeffaf,20-35 m ² /lt.(15 lt.lik kovada) Weber.prim EG:7 renk,150-200 gr./m ² (Net 25 kg.lik kovada) Weber.prim saten:şeffaf,10-14 m ² /lt(15 lt.lik kovada)
UYGULAMA ALETLERİ	Mercan ve posteki rulo,kağıt bant.
TÜKETİM	Yüzeye bağlı olarak:1-1,5 kg./m ²
AMBALAJ	Net 25 kg.lik kovada

ONAYLAYAN
Özden DEMİR**HAZIRLAYAN**
Emine CAN