

	ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ		TARİH SAYFA REV.NO	29.05.2007 01/01 ŞÜ.AK.166/01
ÜRÜN ADI TANIMI UYGULAMA ALANI REFERANS STANDARTI	weber.tex plast+s Akrilik emülsiyon esaslı ,silikon katkılı ,kullanıma hazır renkli sıva. Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde,dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır. TS 7847 ŞUBAT 1990			
TEKNİK ÖZELLİKLERİ				
Ph* YOĞUNLUK (g/cm³) UYGULAMA (DESEN,TEKSTÜR)* KATI% RENK* SU EMME ÖZELLİĞİ SOYULMA MUKAVEMETİ (kgf) SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	8-9 (TY.AK.037) 1,75±0,02 (TY.AK.035) Uygulama kıvamında olmalı,istenilen desen ve tekstürü vermelidir. 81,5±1 (TY.AK.003) Standart renkler ve yapılabilen özel renkler.(TY.AK.072) < 0,5 kg. / (cm²h ^{0,5}) (TY.AK.053) Kuru durumda>2,5 (TY.AK.050) Islanma-Kuruma sonucu>2 Donma-Çözülme sonucu>2 > 0,5 m ⁻¹ (TY.AK.051)			
* Her üretimde standart olarak bakılır.Diğerleri şüpheli durumlarda kontrol edilir.				
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ				
KURUMA SÜRESİ UYGULAMA SINIRI UYGULAMA ŞARTLARI YÜZEY HAZIRLIĞI UYGULAMA ŞEKLİ YARDIMCI MALZEMELER ORTALAMA UYGULAMA KALINLIĞI UYGULAMA ALETLERİ TÜKETİM AMBALAJ	6-24 saat arası(20 °C Cortam sıcaklığında.) Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.İslak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz. Ortam sıcaklığı:+5 °C ile +30 °C arası.Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Yüzeylere tek kat 5/1 (weber.prim XT /su) oranında inceltilmiş weber.prim XT ile astarlanmalı ve weber.tex plast+s uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.Daha iyi sonuç almak için uygulanacak weber.tex plast+s'in rengine uygun weber prim XT seçilmelidir. weber tex.plast+s ,paslanmaz çelik veya plastik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.Uygulama kalınlığı en iri desen taşlarına göre ayarlanmalıdır.Yüzeye dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir. weber.prim XT, 7 renk,8-11 m2/lt (15 lt'lik plastik kovalarda) 1,5 mm.'dir. Plastik mala,posteki rulo,kağıt bant. Yüzeye bağlı olarak:2,5 -3 kg./m² Net 25 kg.lık.kovada			
ONAYLAYAN Özden DEMİR		HAZIRLAYAN Emine CAN		