

weber SL 200



**silikat ve
silikon esaslı,
ince tekstürlü,
grenli dış cephe
kaplaması**



- >> **Yüksek yüzey mukavemetine sahiptir.**
- >> **Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.**
- >> **Düşük su emiciliğine sahiptir.**
- >> **Dış cephelerde ısı yalıtım sistemleri için ideal son kat seçeneğidir.**



avantajları

weber SL 200

Ürün	Tüketim
weber SL 200	0,8-1,2 kg / m ²
weber.prim SL	8-11 m ² / lt. (Tek kat için)
weber.prim saten	10-14 m ² / lt. (Tek kat için)

- **AMBALAJ**
Net 25. kg.'lık kovalarda.
- **RENK**
25 adet.
- **UYGULAMA ALETLERİ**
Mercan ve posteki rulo.
- **RAF ÖMRÜ**
Kuru ve serin ortamlarda ambalajların ağzının açılmaması koşuluyla üretim tarihinden itibaren 9 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

**dış cephe
uygulamaları**

■ tanımlı

Siliko-Silikat teknolojisi ile üretilmiş, mineral yüzeye moleküler bağlarla bağlanan, çözünmeyen kristal yapıda, çevreye duyarlı, inorganik, silikat ve silikon esaslı, ince tekstürlü, grenli dış cephe kaplaması.

■ kullanım

> UYGULAMA ALANI

- Tüm yapıların dış cephelerinde ve özellikle dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

> UYGULAMA YÜZEYLERİ

- Dış cepheler;
 - Çimento bazlı sıvalar,
 - Brüt beton (**weber.tec R**, **weber.tec RK** veya **weber.tec RM** uygulanmış).
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■ uygulama sınırı

- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.

■ uygulama özellikleri

- Kuruma süresi: 24-48 saat arası.

■ referans standartları

- TS 7847

■ öneriler

- Tonalite farklarından korunmak için her bir cephede aynı ŞARJ NUMARALI ve ÜRETİM TARİHLİ ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- Şiddetli rüzgarda veya çok sıcak günlerde direk güneş altında çalışılmamalı, şantiye programı güneş görmeyen cephelerde uygulama gerçekleştirilecek şekilde yapılmalıdır. Uygulamalar esnasında su ayarına dikkat edilmeli, seri çalışılmalı, büyük yüzeyler bantlarla bölümlere ayrılmalı veya uygulama yapılmamalıdır.
- Kesinlikle tuzlu su, kireç ve benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.

■ yüzey hazırlığı

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzeyler tek kat 5/1 (**weber.prim SL** / su) oranında inceltilmiş **weber.prim SL** ile astarlanmalı ve **weber SL 200** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- **weber.tec RM** uygulanmış yüzeyler, **weber.prim saten** ile inceltilmeden tek kat olarak astarlanmalı, kuruduktan sonra (min. 6 saat sonra) tüm yüzey tek kat 5/1 (**weber.prim SL** / su) oranında inceltilmiş **weber.prim SL** ile astarlanmalı ve **weber SL 200** uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.
- Astar uygulaması **weber SL 200**'ün rengine uygun renkte seçilmiş **weber.prim SL** ile yapılmalıdır.

■ uygulama şartları

- Ortam sıcaklığı ve nem oranı: +10 °C ile +30 °C arası, max %80 RH.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Yağmur mevsiminde veya yağmur ihtimali olan günlerde uygulama yapılmamalıdır.

■ uygulama

Rüzgarlı ve sıcak havalarda kuruma çabuk olacağından geniş yüzeylerde ek yeri olmaması için, bina estetiği göz önünde bulundurularak bir etapta bitirilebilecek alanlar seçilmeli, bantlanmalı ve ara vermeden seri uygulama yapılmalıdır.

- **weber SL 200** homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.



- **weber SL 200** posteki rulo veya mercan rulo ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır.



- **weber SL 200**, henüz yaş iken mercan rulo ile yukarıdan aşağıya desen verilmelidir.
- Uygulamadan önce mercan rulo malzeme ile doyurulmalıdır.
- Desenin bozulmaması için, rulonun fazla dolu olmamasına ya da kurumamasına dikkat edilmelidir.



- Farklı bir desen için posteki rulo da kullanılabilir.
- **weber SL 200** sertleşmeden yapışkan bantlar dikkatlice sökülmelidir.

